



**ГРУНТ ВАК® ВД-АК-011ПР
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ**

RUST CONVERTER PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ	Для антикоррозионной защиты металлических поверхностей, покрытых прочно держащейся ржавчиной, слоем до 100 мкм.
СВОЙСТВА	Антикор для внутренних и наружных работ. Преобразует ржавчину и останавливает коррозию. Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту в системе с грунтом-эмалью ВАК® ВД-АК-012ПК. Используется как грунт под окраску водно-дисперсионными, алкидными или нитроэмалями. Для внутренних работ может применяться как самостоятельное 1-2-х слойное покрытие. Быстро высыхает, практически без запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой	90-100 г/кв.м.
Время высыхания	не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%
Колеровка	Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОР.
Разбавитель	вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Рыхлую ржавчину очистить. Поверхность обеспылить.
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
Нанесение	Перед применением перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью, валиком, краскораспылителем на сухую, очищенную от рыхлой ржавчины поверхность.
Очистка инструментов	До высыхания грунта отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и несут рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.