



Технологии окраски деревянных домов внутри

Лессирующая покраска

Операция	Нанесение	Название	Примечание
Шлифование	Ручные шлифмашинки		Зерно Р 100 -120
Нанесение лессирующей грунтовки	Распылением, кистью	Грунтовка АП 292 Цвет: лессирующие оттенки по каталогу (порядка 100 оттенков)	Расход ~ 100 г/м ² При 20оС время сушки 1-2 ч
Обработка торцов	Кистью	Торцевой герметик Цвет бесцветный или по RAL	С целью минимизации растрескивания торцов рекомендуем делать обработку торцов данным составом. Наносить желательно в 2 слоя. Общий расход 200 г/м ² . При 20оС время сушки 1-2 ч
Нанесение 1-го слоя воска/лака	Распылением, кистью	Воск ТВ 116 или Лак ТСА 257 Цвет прозрачный. Воск можно заколеровать	Толщина мокрой пленки 100–120 мкм Расход 100 - 125 г/м ² При 20оС время сушки 1-3 ч
Шлифование	Вручную абразивными губками		Зерно Р 220 - 320
Нанесение 2-го слоя воска/лака	Распылением, кистью	Воск ТВ 116 или Лак ТСА 257 Цвет прозрачный. Воск можно заколеровать	Толщина мокрой пленки 100–120 мкм Расход 100 - 125 г/м ² При 20оС время сушки 1-3 ч