



**ПОКРЫТИЕ ВАК® ВД-АК-127-1**  
**ДЕКОРАТИВНО-РЕЛЬФНОЕ «АНТИК-ФАСАД»**

**DECORATIVE-RELIEF COATING**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Предназначено для фасадных работ по новым или ранее окрашенным плотным минеральным поверхностям с низкой паропроницаемостью (бетон, железобетон, кирпич, плотная цементно-песчаная штукатурка), а также для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью.

**СВОЙСТВА** Создает эффектную рельефную поверхность типа «Антик» толщиной до 4 мм. Широкий диапазон возможных фактур покрытия. Образует качественное покрытие длительной эксплуатации. Высокая водо- и атмосферостойкость. Удобно наносится, не имеет запаха.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

**Расход на один слой** 2,8-3,5 кг/м<sup>2</sup> в зависимости от толщины покрытия

**Время высыхания** 24 часа при t 20°C и относительной влажности воздуха не более 65% .  
При температуре ниже +15°C продолжительность сушки может быть увеличена.  
Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия 24 часа после высыхания.

**Паропроницаемость покрытия** Паропроницаемость покрытия толщиной 2-3 мм Sd=0,20м.

**Колеровка** Колеруется водными и универсальными пигментными пастами.  
Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОП.

**Разбавитель** вода

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

**Подготовка поверхности** Поверхность очистить от грязи, пыли, жирных пятен, остатков старых покрытий, при необходимости поверхность выровнять с помощью штукатурок и шпаклевок. Перед нанесением поверхность загрунтовать, используя соответствующий грунт ВАК.  
Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).

**Условия нанесения** Наносить при температуре воздуха и подложки не ниже + 8°C. Предусмотреть возможность высыхания и набора водо- и атмосферостойкости покрытия без воздействия атмосферных осадков.

**Нанесение** Перед применением перемешать. Наносить на поверхность равномерным слоем шпателем из нержавеющей стали толщиной не более 4 мм с последующим разнесением велюровым или поролоновым валиком для получения необходимого визуального эффекта. Максимально крупный рельеф достигается при нанесении 4 мм слоя состава, перед разнесением валиком.

**Очистка инструментов** До высыхания покрытия отмываются водой.

**Хранение** Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Покрытие нетоксично, пожаровзрывобезопасно. Не допускается смешивать покрытие с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.