



**КЛЕЙ ВАК®-С-2-1
СПЕЦИАЛЬНЫЙ**

SPECIAL ADHESIVE

ПРИМЕНЕНИЕ Для приклеивания плиточных и рулонных материалов из бумаги, ткани, джута, прикота, пенорезины, линолеума, стеклообоев на бетон, штукатурку, кирпич, дерево и другие пористые поверхности

СВОЙСТВА Образует прочный бесцветный клеевой шов. Обладает высокой влагостойкостью. Образует эластичную пленку. Практически не имеет запаха. Не содержит токсичных и пожароопасных компонентов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой	100-120 г/кв.м. в зависимости от пористости поверхности
Время высыхания	1 ч. при +20°C, относительной влажности воздуха не более 65%. Время полного высыхания – не менее 12 часов при температуре +20°C
Прочность на расслаивание	470 Н/м
Разбавитель	вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Склеиваемые поверхности очистить от грязи, жира и пыли, при необходимости обезжирить. Строительные поверхности рекомендуется загрунтовать соответствующим грунтом ВАК®
Условия нанесения	Наносить при температуре клея и подложки не менее +8°C.
Рекомендуемая влажность поверхности	Минеральные подложки – не более 8% Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%
Нанесение	Клей перемешать. Наносить тонким слоем на сухие поверхности при температуре воздуха и подложки не ниже +8°C. Склеиваемые поверхности нужно соединить, плотно прижать и дать просохнуть в течение 24 часов.
Очистка инструментов	До высыхания клея отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Клей нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. Не допускается смешивать клей с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.