



**КРАСКА ВАК® ВД-АК-1601-025  
ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ**

**WINDOW FRAMES PAINT**

**ПРИМЕНЕНИЕ** Краска предназначена для финишного покрытия при отделке оконных блоков и наружных дверей.

**СВОЙСТВА** Водно-дисперсионная, тиксотропная краска на акриловой основе. Содержит компоненты, предотвращающие образование плесени. Создает высококачественное атмосферостойкое покрытие. Быстро высыхает. При нанесении в несколько слоев скрывают текстуру древесины. Выпускается по каталогам RAL, NCS, ВАК®-КОЛОР.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

|  |  |
|--|--|
| <b>Сухой остаток</b>   | Около 50%  |
| <b>Вязкость при поставке (по Брукфильду)</b>                             | 8-12 Па*с  |
| <b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)</b> | Не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 250 мкм)          |
| <b>Толщина нанесения</b>   | Рекомендуемая толщина нанесения – 220-260 мкм мокрого слоя |
| <b>Разбавитель</b>   | Вода   |
| <b>Блеск</b>   | Полуглянцевый  |
| <b>Цвет</b>  | Белая, цветная   |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Подготовка поверхности</b> | Шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунты – ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-028, ВАК® ВД-АК-01110-БИО-8-022 |
| <b>Условия нанесения</b>      | При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%  |
| <b>Нанесение</b>              | Безвоздушным распылением, методом Airmix   |
| <b>Хранение</b>               | При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.                 |

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.