



ГРУНТ ВАК®-01-03
БИОЩИТ™

BIOPROTECTION PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ Для защиты оштукатуренных, прощпатлеванных или новых поверхностей кирпича, бетона, газобетона, асбоцемента, ДСП, гипсокартонных плит и дерева от поражения плесневыми грибами и другими микроорганизмами.

СВОЙСТВА Обеспечивает длительную защиту от биопоражения. Увеличивает влагостойкость покрытия, лишая микроорганизмы влаги. Снижает расход материала на финишную обработку. Повышает качество и долговечность финишного покрытия. Пригоден для внутренних и наружных работ. Образует бесцветное покрытие. Покрытие не вредит здоровью людей и домашних животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой	70-100 г/кв.м.
Время высыхания	1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
Разбавитель	ВОДА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Обрабатываемые поверхности очистить от грязи и обеспылить. Непрочно держащиеся покрытия удалить. Поверхность с признаками биопоражения предварительно обработать грунтом АНТИПЛЕСЕНЬ ВАК®-02-02.
Рекомендуемая влажность поверхности	Минеральные подложки – не более 8% (по СНиП 3.04.01-87) Древесина и материалы на ее основе – до 12%
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.
Нанесение	Перед применением грунт перемешать. Наносить в 1 слой кистью, валиком, распылителем.
Очистка инструментов	До высыхания грунта отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал пожаровзрывобезопасен. Работать в перчатках. Использовать защитные очки. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.