



**ГРУНТ ЛЕССИРУЮЩИЙ
ВАК® ВД-АК-01110-БИО-7-801-816
ДЛЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ**

SEMITRANSSPARENT WINDOW FRAMES PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ Грунт предназначен для создания цветного грунтовочного слоя при декоративной прозрачной лаковой отделке оконных блоков, наружных дверей лаками серии ВАК® ВД-АК-1401.

СВОЙСТВА Водно-дисперсионная лессирующая грунтовка на акриловой основе. Содержит компоненты, предотвращающие потемнение и гниение древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Сухой остаток	12-16%																
Вязкость при поставке (по ВЗ-4)	11-15 с																
Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)	Не более 0,5 часа (толщина мокрой пленки – 50-70 мкм)																
Толщина нанесения	Рекомендуемая толщина нанесения – 60-80 мкм мокрого слоя																
Разбавитель	Вода																
Цвет	<table><tr><td>801 - бук</td><td>809 - оregon темный</td></tr><tr><td>802 - ясень</td><td>810 - рябина-2</td></tr><tr><td>803 - сосна медовая</td><td>811 - тик</td></tr><tr><td>804 - темная рябина</td><td>812 - орех</td></tr><tr><td>805 - орех фундук</td><td>813 - дуб дымчатый</td></tr><tr><td>806 - темный орех</td><td>814 - палисандр</td></tr><tr><td>807 - махагон</td><td>815 - каштан</td></tr><tr><td>808 - малахит</td><td>816 - чернотал</td></tr></table>	801 - бук	809 - оregon темный	802 - ясень	810 - рябина-2	803 - сосна медовая	811 - тик	804 - темная рябина	812 - орех	805 - орех фундук	813 - дуб дымчатый	806 - темный орех	814 - палисандр	807 - махагон	815 - каштан	808 - малахит	816 - чернотал
801 - бук	809 - оregon темный																
802 - ясень	810 - рябина-2																
803 - сосна медовая	811 - тик																
804 - темная рябина	812 - орех																
805 - орех фундук	813 - дуб дымчатый																
806 - темный орех	814 - палисандр																
807 - махагон	815 - каштан																
808 - малахит	816 - чернотал																

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Шлифование
Условия нанесения	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Окунание, облив, воздушное распыление
Хранение	При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Грунт нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.