



**ПОКРЫТИЕ ВАК® ВД-АК-127
ДЕКОРАТИВНО-РЕЛЬФНОЕ**

DECORATIVE-RELIEF COATING

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для фасадных работ по новым или ранее окрашенным плотным минеральным поверхностям с низкой паропроницаемостью (бетон, железобетон, кирпич, плотная цементно-песчаная штукатурка), а также для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью.

СВОЙСТВА

Создает эффектную рельефную поверхность типа «Антик» толщиной до 4 мм. Широкий диапазон возможных фактур покрытия. Не требует применения специальных инструментов. Образует качественное покрытие длительной эксплуатации. Высокая водо- и атмосферостойкость. Удобно наносится, не имеет запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой

2,8-3,5 кг/м² в зависимости от толщины покрытия

Время высыхания

24 часа при t 20°C и относительной влажности воздуха не более 65% .
При температуре ниже +15°C продолжительность сушки может быть увеличена.
Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия 24 часа после высыхания.

**Паропроницаемость
покрытия**

Паропроницаемость покрытия толщиной 2-3 мм Sd=0,20м.

Колеровка

Колеруется водными и универсальными пигментными пастами.
Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОРО.

Разбавитель

вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой или другой непрочно держащейся краски, выровнять и загрунтовать, используя соответствующие грунты ВАК®.
Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).

Условия нанесения

Наносить при температуре воздуха и подложки не ниже + 8°C. Предусмотреть возможность высыхания и набора водо- и атмосферостойкости покрытия без воздействия атмосферных осадков.

Нанесение

Перед применением при необходимости перемешать. Наносить шпателем с последующим разнесением велюровым или поролоновым валиком, или сразу велюровым валиком.

Очистка инструментов

До высыхания покрытия отмываются водой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Покрытие нетоксично, пожаровзрывобезопасно. Не допускается смешивать покрытие с другими АКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.