



*По результатам испытаний в МЧС покрытий на основе композиций на водной основе (красок и грунтов) ВАК^о
Покрытия относятся к группе Г1 (слабогорючие) по классификации Технического регламента
О требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
и могут применяться без ограничений, связанных с этим показателем.*

**КРАСКА ВАК[®] ВД-АК-125-1
ФАСАДНАЯ «АКРИЛ-1»**

MASONRY PAINT ACRYL-1

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для фасадных работ по новым или ранее окрашенным плотным минеральным поверхностям с низкой и средней паропроницаемостью (бетон, железобетон, кирпич, плотная цементно-песчаная штукатурка) и для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью.

СВОЙСТВА

Образует качественное покрытие длительной эксплуатации. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Устойчива к мытью с применением моющих средств. Высокая водо- и атмосферостойкость. Быстро высыхает, не имеет запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой

110-140 г/кв.м.

Время высыхания

1 час при t 20°C и относительной влажности воздуха не более 65% .
При температуре ниже +15°C продолжительность сушки может быть увеличена.
Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия 24 часа после высыхания.

Паропроницаемость покрытия

Паропроницаемость покрытия толщиной 120 мкм Sd=0,20м.

Колеровка

Колеруется водными и универсальными пигментными пастами.
Рекомендуемая система ВАК[®]-КОЛОП.

Разбавитель

вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой или другой непрочно держащейся краски, выровнять и загрунтовать, используя соответствующие грунты ВАК[®].
Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).

Условия нанесения

Наносить при температуре воздуха и подложки не ниже + 8°C. Предусмотреть возможность высыхания и набора водо- и атмосферостойкости покрытия без воздействия атмосферных осадков.

Нанесение

Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего. При нанесении ЛКМ аппаратами высокого давления потери могут составлять от 30%, при нанесении аппаратами низкого давления от 50%.

Очистка инструментов

До высыхания краски отмываются водой.

Хранение

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.