



BIOPROTECTION PRIMER

ПРИМЕНЕНИЕ Для защиты оштукатуренных, прошпательванных или новых поверхностей кирпича, бетона, газобетона, асбоцемента, ДСП, гипсокартонных плит и дерева от поражения плесневыми грибами и другими микроорганизмами.

СВОЙСТВА Обеспечивает длительную защиту от биопоражения. Увеличивает влагостойкость покрытия, лишая микроорганизмы влаги. Снижает расход материала на финишную обработку. Повышает качество и долговечность финишного покрытия. Пригоден для внутренних и наружных работ. Образует бесцветное покрытие. Покрытие не вредит здоровью людей и домашних животных.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой 70-100 г/кв.м.
Время высыхания 1 ч. при 20°C, относительной влажности воздуха не более 65% и влажности поверхности не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
Разбавитель вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности Обрабатываемые поверхности очистить от грязи и обеспылить. Непрочно держащиеся покрытия удалить. Поверхность с признаками биопоражения предварительно обработать грунтом АНТИПЛЕСЕНЬ ВАК®-02-02.

Рекомендуемая влажность поверхности Минеральные подложки – не более 8% (по СНиП 3.04.01-87)
Древесина и материалы на ее основе – до 12%

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.

Нанесение Перед применением грунт перемешать. Наносить в 1 слой кистью, валиком, распылителем.

Очистка инструментов До высыхания грунта отмываются водой.

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Материал пожаровзрывобезопасен. Работать в перчатках. Использовать защитные очки. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды. Не допускается смешивать грунт с другими ЛКМ и органическими растворителями.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.