



СОСТАВ ВАК® -14Р-1
ДЕКОРАТИВНО-РЕЛЬЕФНОЕ «КОРОЕД-1»

DECORATIVE-RELIEF COATING

ПРИМЕНЕНИЕ Предназначено для декоративной отделки внутренних стен и других элементов интерьера по цементным и гипсовым штукатуркам, бетону, пенобетону, кирпичной кладке, гипсоволоконным и гипсокартонным плитам.

СВОЙСТВА Обладает высокой паропроницаемостью, стойкостью к истиранию. Создает светостойкое покрытие. Образует при нанесении характерную шероховатую поверхность с выразительной структурой в виде бороздок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой	2,5-4,0 кг/м ² в зависимости от толщины покрытия
Время высыхания	24 часа при t 20°C и относительной влажности воздуха не более 65% . При температуре ниже +15°C продолжительность сушки может быть увеличена. Минимальное время достижения водо- и атмосферостойкости покрытия 24 часа после высыхания.
Размер зерна	До 1 мкм
Колеровка	Колеруется водными и универсальными пигментными пастами. Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОП.
Разбавитель	вода

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Поверхность очистить от грязи, пыли, жирных пятен, остатков старых покрытий. Наносить на ровную поверхность. Поверхность предварительно загрунтовать используя соответствующие грунты ВАК. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87).
Условия нанесения	Наносить при температуре воздуха и подложки не ниже + 8°C.
Нанесение	Перед применением при необходимости перемешать (смеситель на малых оборотах). Наносить шпателем из нержавеющей стали равномерно, до получения ровного слоя одинаковой толщины до 4 мм. После нанесения состава необходимо подождать 15-20 минут, в зависимости от толщины слоя, температуры и впитывающей способности стен, затем «взвешившийся» состав протереть пластмассовой теркой. Рисунок «КОРОЕД» будет зависеть от направления протирания. После полного высыхания покрытия (24-48) часов, можно красить водно-дисперсионной краской. При использовании цветного «КОРОЕДА» поверхность необходимо загрунтовать грунтом, колерованным в соответствии с цветом состава.
Очистка инструментов	До высыхания покрытия отмываются водой.
Хранение	Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Покрытие нетоксично, пожаровзрывобезопасно. Не допускается смешивать покрытие с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.