



ПЕРЛАМУТРОВЫЕ ЛАЗУРИ ВАК® ВД-АК-1401 Перламутр

СВОЙСТВА

Лазури предназначены для создания цветного перламутрового эффекта. Выпускаются укрывистые и полупрозрачные. При использовании полупрозрачных лазурей, система покрытия состоит из цветной подложки на основе красок ВАК® АКРИЛ ВД-АК-2502 и полупрозрачных перламутровых лазурей. Окончательный декоративный эффект является результатом сложения цвета подложки и цвета лазури. Используются для художественно-декоративных, реставрационных и оформительских работ внутри помещений. Материалы могут наноситься по следующим подложкам:

- Дерево: липа, береза, сосна без сучков и смоляных карманов, дуб и другие ценные породы дерева.
- Полистирол, пенополиуретан, стеклопластик
- Гипс, литевой камень, песчано-цементная и известковая штукатурка, бетон, кирпич и другие минеральные подложки.
- Предварительно загрунтованные черные и цветные металлы.

Пленка покрытия обладает высокой адгезией к основанию и эластичностью. Время высыхания слоя лазури толщиной 100 – 150 мкм при температуре окружающего воздуха 23 °С и влажности 50% - 1 час. После высыхания пленка покрытия приобретает водостойкость. Лазури изготавливаются на основе высококачественных пигментов и обладают высокой светостойкостью. Для снижения вязкости допускается использование разбавителя ВАПА®. Разбавитель не снижает яркость и насыщенность цвета. При смешении лазурей можно получить любые необходимые оттенки. Выпускаются готовыми к употреблению, не содержат органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Возможные области применения материалов:

- Художественно-декоративные и оформительские работы
- Интерьерные работы
- Багет резной и профильный.
- Лепные гипсовые, из пенополиуретана и пенополистирола украшения интерьеров и фасадов зданий.
- Малые скульптурные формы и садовая скульптура.
- Реставрационные и декоративные работы.
- Сувениры и народные промыслы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход на один слой	110-150 г/кв.м.
Время высыхания	Время высыхания слоя краски толщиной 100 – 150 мкм при температуре окружающего воздуха 23 °С и влажности 50% - 1 час.
Разбавитель	Вода или разбавитель ВАПА®.
Цвет	Краски выпускаются 40 различных цветов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия нанесения	При температуре не ниже 15°С и относительной влажности 55 – 70%
Нанесение	Перед применением лазури необходимо тщательно перемешать. Наносить кистью, пневматическим распылением, валиком.
Хранение	При температуре не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Лазури нетоксичны, пожаровзрывобезопасны. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой могут вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.