



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для высококачественной отделки стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты и т.п.). Применяется по кирпичу, бетону, газобетону, асбоцементу, ДС, ДВ, ГК плитам, рулонным отделочным материалам и дереву.

## СВОЙСТВА

Акрилатная супербелая краска. Образует белоснежное матовое покрытие. Не препятствует естественному дыханию поверхности. Идеальна для жилых и офисных помещений. Имеет сбалансированную вязкость. Удобно наносится, не капает и не брызгает. Быстро высыхает, не имеет запаха. Не желтеет со временем. Модифицирована полиуретанами.  
**Покрытие допускает нечастую влажную уборку.**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Расход на один слой           | 110-140 г/кв.м.  |
| Время высыхания               | не более 1 часа при температуре воздуха +20°C и влажности 65%. Покрытие приобретает стойкость к влажной уборке через неделю после нанесения. |
| Стойкость к мокрому истиранию | Класс стойкости к мокрому истиранию по EN ISO 11998 и EN 13300 – 3 класс.<br>Стойкость к мокрому истиранию по DIN 53778.2 – 3000 циклов.     |
| Колеровка                     | Колеруется водными и универсальными пигментными пастами.<br>Рекомендуемая система ВАК®-КОЛОП.  |
| Разбавитель                   | вода   |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                        |  |
|------------------------|--|
| Подготовка поверхности | Поверхность очистить от грязи, пыли, старой известковой, меловой или другой непрочно держащейся краски. Поверхность предварительно рекомендуется обработать грунтом ВАК®. Рекомендуемая влажность поверхности - не более 8% (по СНиП 3.04.01-87). Древесина и материалы на ее основе – от 6% до 12%. |
| Условия нанесения      | Наносить при температуре воздуха и подложки выше +8°C.   |
| Нанесение              | Перед применением краску при необходимости перемешать. Наносить на подготовленную сухую поверхность кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Второй слой наносить после полного высыхания предыдущего.   |
| Очистка инструментов   | До высыхания краски отмываются водой.  |
| Хранение               | Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.   |

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Краска нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать краску с другими ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые оболочки или кожу промыть большим количеством воды.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.